

# Renfort HOWA-TRAMICO



## Description des fibres

Type	Etoupe de lin
Origine	UE
Composition (%)	100
Longueur (mm)	40
Masse volumique (g/cm <sup>3</sup> )	1,45

## Description de la préforme

Grammage (g/m <sup>2</sup> )	100 ± 10
Epaisseur (mm)	0,17 ± 0,03
Volume surfacique (mm <sup>3</sup> /mm <sup>2</sup> )	0,07 ± 0,01
Largeur (cm)	50 ± 4
Formation	Cardage
Traitement chimique	Aucun

## Propriétés mécaniques de la préforme seul

	Traction
Force de rupture (N)	6,5 ± 2
Déformation (%)	1,6 ± 0,1
Norme	ISO 9073-3